

Ficha técnica

ULTRA NIVELANTE DE 1MM A 10MM RESISTENCIA MEDIA GRIS / INTERIOR

Nivelantes y autonivelantes / 20 kg

**N**

NIVELANTES Y AUTONIVELANTES

**ULTRA NIVELANTE DE 1MM A 10MM
RESISTENCIA MEDIA GRIS**

Color: Gris

20 KG

CONTENIDO NETO

NIV-UNM-GRI-020

LOTE: _____ FECHA: _____



FT / FDS

MASCRO

mascro.com.mx

ARTE PRELIMINAR · SAGO

DOCUMENTACIÓN PRELIMINAR

Información preliminar. No es una ficha definitiva ni una instrucción de uso autorizada.

La identidad comercial se adapta a MASCRO. Se conservan los datos técnicos y las observaciones pendientes del documento de origen.

Información digital y control del borrador

ULTRA NIVELANTE DE 1MM A 10MM RESISTENCIA MEDIA GRIS / INTERIOR

Presentación acordada: 20 kg · Color: Gris

SKU: NIV-UNM-GRI-020

Consulta digital y descargas

Escanea para abrir la página del producto y consultar sus PDF y flipbooks.

<https://mascro.com.mx/productos/ultra-nivelante-de-1mm-a-10mm-resistencia-media-gris/>

Alcance de esta revisión

Se contrastó el contenido con las mesas de trabajo de los archivos originales primera y segunda parte. Se corrigieron los datos heredados de otros productos y se actualizó la presentación comercial. La razón social, domicilio, teléfonos, formulación final y validación de desempeño siguen pendientes de confirmación. Las referencias normativas de los originales se conservan para esta revisión.



Características y aplicaciones

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Mascro Ultra Nivelante de 1 a 10 mm Resistencia Elevada es un mortero autonivelante base cemento de fraguado rápido, diseñado para nivelar pisos interiores con espesores reducidos y máxima planicidad. Formulado con cementos especiales, áridos finos seleccionados y aditivos poliméricos de última generación, desarrolla alta fluidez y resistencia a compresión y flexión. Su baja retracción evita fisuras y garantiza estabilidad dimensional. Puede aplicarse manualmente o mediante bomba. Su tiempo de fraguado permite una rápida instalación de recubrimientos. Cumple con la norma UNE-EN 13813 con clasificación CT-C20-F5-A1FL y presenta un consumo aproximado de 1.6 kg/m² por mm de espesor.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Indicado para nivelar pisos interiores en viviendas, oficinas, locales comerciales, hospitales, escuelas e industrias ligeras. Ideal para corregir irregularidades superficiales antes de instalar recubrimientos cerámicos, vinílicos, alfombra, madera o piedra natural. Se puede aplicar sobre sustratos cementosos, anhidrita, concreto, terrazos y recubrimientos firmes existentes. Es compatible con sistemas de calefacción radiante y puede ser utilizado en zonas de tráfico medio. No se recomienda para exteriores ni áreas sujetas a humedad constante o exposición directa al agua. Su rápida puesta en servicio lo hace ideal para obras con tiempos de ejecución reducidos.

Procedimiento e identidad

Antes de aplicar, asegúrese de que la superficie esté seca, firme y libre de polvo, grasa, aceites o restos de pintura. En bases cementosas frágiles, eliminar partes sueltas y consolidar con Mascro Primer Acrílico diluido en proporción 1:3 con agua.

En un recipiente limpio, agregue (23-25%) de agua por cada saco de 20 kg de Autonivelante capa gruesa 1-10, mezclando con taladro de bajas revoluciones hasta obtener una masa homogénea, fluida y libre de grumos. No añadir agua adicional una vez iniciado el fraguado.

Gracias a su elevada autonivelación, corrige imperfecciones superficiales sin necesidad de manipulación excesiva. Si se requiere una segunda capa, aplíquela cuando la primera esté seca y transitable; si ha endurecido completamente, volver a imprimir.

Permitir el secado antes de instalar recubrimientos: cerámicos tras 3-12 h, piedras naturales 24-48 h, y pisos vinílicos, madera o alfombra entre 24-72 h, dependiendo de la temperatura y humedad. Limpie herramientas y residuos frescos con agua; una vez endurecido, solo podrá retirarse mecánicamente.

No usar en exteriores ni con temperaturas inferiores a +5 °C. Mantenga el producto almacenado en un lugar seco, dentro de su envase cerrado, hasta por 12 meses.

Propiedad	Valor Característico
Consistencia	Polvo
Color	Gris claro
Densidad aparente	1.450 kg/m ³
Contenido de sólidos	100%
Clasificación ISO	CT-C35-F7-A2 (mortero autonivelante cementicio)
Emisiones COV	0.0 g/L
Vida útil del producto	12 meses en envase cerrado
Presentación	Sacos de 20 kg
Almacenamiento	Lugar seco, bajo sombra y sobre tarimas

Datos técnicos

Condición / Propiedad	Valor
Relación de mezcla	100 partes de polvo por 23% al 25% de agua
Densidad de la mezcla	1.450 kg/m ³
pH de la mezcla	12
Consistencia	Fluida – autonivelante
Temperatura de aplicación	+5 °C a +35 °C
Tiempo de trabajabilidad	10 minutos
Espesor de aplicación	1 mm a 10 mm por capa
Tránsito peatonal	24 horas
Listo para recubrimiento	24 – 72 horas (según espesor)
Resistencia a compresión (28 días)	≥ 25 N/mm ²
Resistencia a flexión (28 días)	≥ 7 N/mm ²
Adherencia al sustrato (28 días)	≥ 1.5 N/mm ²
Retracción lineal	< 0.05 %
Rango térmico de servicio	-30 °C a +80 °C
Compatibilidad con calefacción radiante	Excelente
Resistencia a álcalis	Alta
Resistencia a solventes	Alta